

# URSA PUREONE USF 31

## Scheda tecnica di prodotto

Pannello arrotolato idrorepellente in lana minerale marcato CE in conformità alla norma EN 13162, rivestito su una superficie con velo vetro.

Impieghi preferenziali:

Isolamento termoacustico di coperture a falde, isolamento in intradosso, pareti perimetrali, sottotetti non abitabili.



Proprietà	Valore		Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Spessore	40 ÷ 60		mm	-	EN 823
Lunghezza	12,00 ÷ 8,00		m	-	EN 822
Larghezza	1,20		m	-	EN 822
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1		-	-	EN 13501
Conduttività termica $\lambda_0$	$\lambda_0$		W/mK	-	EN 12667 - EN 12939
Resistenza termica $R_0$		$R_0$	m <sup>2</sup> K/W	-	-
Spessori (mm)	40	0,031	1,25		
	50	0,031	1,60		
	60	0,031	1,90		

Tolleranza sullo spessore - $\Delta d$	-5/+15		mm	T2	EN 823
Stabilità dimensionale (variazioni) - $\Delta \epsilon$	<1		%	DS(70,-)	EN 1604
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo - $\mu$	1		-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria - $R_s$	≥20		kPa · s/m <sup>2</sup>	AFr20	EN 29053
Calore specifico	1030		J/kgK	-	EN 12524

### INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Sono disponibili:

- voci di capitolato
- listino prezzi con dati di logistica
- dichiarazione di prestazione (DoP)
- certificato Eurofins Gold

- certificato Der Blaue Engel
- certificato EUCEB
- certificato RAL
- scheda di corretto uso (alternativa alla SDS per i prodotti prodotti classificati come sicuri)



Le caratteristiche tecniche del prodotto URSA TERRA indicate in questa scheda, sono state determinate secondo quanto previsto dalla norma europea armonizzata EN 13162.

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto. URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

[www.ursa.it](http://www.ursa.it)

URSA Italia S.r.l.

Via Paracelso, 16 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Tel 039 68 98 576 - Fax 039 68 98 579

