URSA GLASSWOOL

AKP 2/Nb

Pannello idrorepellente in lana di vetro rivestito su una superficie con carta kraft politenata, con funzione freno al vapore, legante termoindurente innovativo, tecnologia Bionic Performance



Rif. DoP - URSA GLASSWOOL AKP 2/(*)f
Marcatura CE secondo EN 13162

Livello prestazionale*

Isolamento termico	■■■■■■■■■■	Pareti interne	■■■■■■■■■■
Isolamento acustico	■■■■■■■■■■	Pareti esterne	■■■■■■■■■■
Resistenza meccanica	■■■■■□□□□□	Coperture/Sottotetti	■■□□□□□□□□
Resistenza all'acqua	■■■■■■■■■■	Controsoffitti	■■■■■■■■■■

PROPRIETÀ TERMICHE - EN 12667

Spessore [mm]	50	60	80	100	120
Conducibilità termica λ_D [W/mK]			0,035		
Resistenza termica R_D [m²K/W]	1,40	1,70	2,25	2,85	3,40

DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	F	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-3/+10	mm	T3	EN 823
Resistenza al vapore acqueo	8.000 (1)	-	MUi	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m²	Afr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Contenuto di riciclato	70	%	-	ISO 14021

* per ulteriori informazioni, scrivere a tecnico.ursa.italia@etexgroup.com
(1) valore riferito al solo rivestimento

Certificati e dichiarazioni

EPD · BLUE ANGEL · EUCEB · RAL

Conformità e Protocolli

CONFORME CAM · LEED · WELL · BREEAM

Download disponibili

- Listino prezzi
- Catalogo applicazioni
- DoP
- Dossier conformità CAM
- Scheda di corretto uso

www.ursa.it · tecnico.ursa.italia@etexgroup.com

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto.
URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

URSA by etex

TDS_38_R00_0625